

## めっきの種類

種類	記号	付着量 (g/m <sup>2</sup> )	平均膜厚 (μm) 参考
2種 35	HDZ35	350 以上	49 以上
2種 40	HDZ40	400 以上	56 以上
2種 45	HDZ45	450 以上	63 以上
2種 50	HDZ50	500 以上	69 以上
2種 55	HDZ55	550 以上	76 以上

備考：HDZ55 のめっきを要求するものは、素材の厚さ 6mm 以上であることが望ましい。  
当社は JIS 規格に基づき、素材の厚さ 6mm 未満のものに適用する場合は、事前に受渡当事者間の協定によるものとする。(JIS H 8641:2007 4. 種類及び記号)

溶融亜鉛めっき槽の寸法 (mm)

